





ČAS SCHNUTIA:
2 H (SUCHÝ
POVRCH)



VÝDATNOSŤ:
AŽ 10 M²/L PRI
NANÁŠANÍ V
JEDNEJ VRSTVE



EXTERIÉR



SPÔSOB
NANÁŠANIA

ACRYLIC FACADE

ĽAHKO APLIKOVATEĽNÁ, TRVÁCNA AKRYLOVÁ FASÁDNA FARBA

STYLINE ACRYLIC FACADE je fasádna akrylová farba na zhotovenie dekoratívnych, matných náterov. Vďaka svojim vlastnostiam je farba určená na vykonávanie prvých náterov fasádnych farieb a na následné renovačné nátery.

Vhodné podklady:

- minerálne a akrylátové tenkovrstvové omietky (aj na báze polystyrénovej tepelnej izolácie),
- cementovláknité dosky atď.,
- neomietnuté steny z betónu, tehál, keramických alebo silikátových tvárnic,
- silné nátery s dobrou prídržnosťou na vyššie uvedených podkladoch.

Z dôvodu relatívne vysokého difúzneho odporu nepoužívajte STYLINE ACRYLIC FASADE na izoláciu z minerálnej vlny.



VÝHODY A VLASTNOSTI:

- Vynikajúca výdatnosť a krycia schopnosť,
- Pružný náter so zvýšenou odolnosťou voči tvorbe mikrotrhlín v štruktúre náterového filmu,
- Stále, stabilné farby a bohatá farebnosť,
- Rýchla ochrana proti poveternostným vplyvom,
- Dobrá príľnavosť farby k podkladu.

PRACOVNÝ POSTUP



PRÍPRAVA PODKLADU:

Nenatreté povrchy:

Tenkovrstvové omietky napenetrujte a následne nanášajte farbu po ich riadnom vyzretí.

Predtým natreté povrchy:

Pred natieraním posúďte stav podkladu. Znečistené povrchy je potrebné umyť vodou so saponátom a odstrániť všetky odlupujúce sa alebo uvoľnené časti starého náteru. Lesklé povrchy zdrsňte a zbavte prachu a ošetrite ich základným náterom Styline Acrylic Facade Primer. Prípadné nerovnosti a defekty opravte pomocou vhodných výrobkov.



PRÍPRAVA VÝROBKU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať, kým nevznikne homogénna konzistencia, pretože pigmenty obsiahnuté vo výrobku sa môžu usadiť na dne plechovky.

V prípade nanášania striekaním zriedte čistou vodou (max. 5 % objemu). Po zmiešaní prípravku okamžite prístupte k nanášaniu.



SPÔSOB NANÁŠANIA:

Odporúčame použiť maliarsky valček alebo štetec. Farba je vhodná aj na striekanie pomocou striekacej pistole. Odporúčané parametre pre striekaciu jednotku: Pracovný tlak: 120 barov. Dýza: 515 alebo Pracovný tlak: 150 barov. Dýza: 517



MAĽOVANIE:

Farbu naneste rovnomerne v 2 vrstvách. Druhú vrstvu naneste po zaschnutí prvej vrstvy.



ČISTENIE NÁRADIA:

Náradie je potrebné očistiť vodou ihneď po skončení práce. Náradie pred umývaním dobre utrite, aby ste odstránili čo najviac produktu.



ĎALŠIE POKYNY:

- Použitie tmavých odtieňov sa neodporúča na veľkých slnečných fasádnych plochách z dôvodu zvýšenej absorpcie slnečného žiarenia.
- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, nahromadeného snehu a podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzliňaniu.
- Pred začatím maliarskych prác riadne zakryte a chráňte všetky komponenty, ktoré nie sú určené na natieranie.
- Označte plochu, ktorá sa má natierať, s príslušným poveternostným podmienkami, typ podkladu a spôsob natierania.
- Jednotlivé plochy, ktoré tvoria samostatný celok, natierajte priebežne bez toho, aby ste nechali farbu zaschnúť. Použite farbu z jednej výrobnéj šarže.
- Počas nanášania a schnutia farby chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Maľovanie susediacich povrchov s rôznymi vonkajšími štruktúrami môže spôsobiť optický efekt rôznych odtieňov farby.
- Farbu nanášajte striekaním len za bezvetria.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia farby.
- Po skončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po zaschnutí farby je čistenie sťažené.
- Neotvorenú nádobu s farbou treba starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.
- Farba zaschnutého náteru sa môže líšiť od farby vzoru, čo môže byť spôsobené štruktúrou omietky, hrúbkou a počtom nanesených vrstiev a teplotnými a vlhkosťovými podmienkami počas aplikácie a schnutia. Pred začatím prác odporúčame vykonať skúšobný náter, aby sa zabezpečilo, že farba náteru zodpovedá očakávaniam.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Zabráňte kontaminácii pokožky a očí. V prípade kontaminácie očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri striekaní odporúčame používať zdravotné a bezpečnostné osobné ochranné prostriedky vrátane vhodného dýchacieho zariadenia (ochranná maska). Nevdychujte aerosóly rozprašované týmto výrobkom. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a prácu vykonávajte bez prítomnosti nepovolaných osôb. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.



SKLADOVANIE A PREPRAVA

Výrobok je potrebné skladovať a prepravovať v nepoškodených, pôvodne uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Pri používaní výrobku je potrebné zvýšnú nepotrebovanú časť farby vyzdvihnúť.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Zvyšky farby po natieraní sa nesmú vylievajú do kanalizácie alebo do životného prostredia, ale musia sa odovzdať špecializovaným firmám na likvidáciu. Plastové obaly odovzdajte na recykláciu.



DOBA POUŽITELNOSTI:

Použitelnosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum použiteľnosti je uvedený na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

AKRYLOVÁ FASÁDA - FAREBNE STÁLA

Odtiene:	Vybrané farby z palety farieb systému Styline Color Bank
Balenie:	0,9 L, 2,7 L, 9 L
Odolnosť voči drhnutiu:	Viac ako 6000 cyklov podľa normy PN-C-81913/98
Výdatnosť:	Až 10 m ² /L pri jednej aplikácii. Výdatnosť je priamo závislá od nasiakavosti podkladu, jeho štruktúry, spôsobu nanášania, maliarskeho náradia a použitej farby.
Relatívny difúzny odpor:	V prípade povlaku s hrúbkou 150 um: Sd= 0,5 m
Nasiakavosť:	nízka - W3 (≤ 0,1 kg/(m ² h 0,5)) podľa EN 1062-1
Hustota:	Základ 00 - približne 1,35 g/cm ³ Základ 30 - približne 1,40 g/cm ³
Čas schnutia:	Pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 50 % farba schne približne 2 hodiny. Odporúčame, aby interval medzi nanášaním po sebe nasledujúcich vrstiev bol min. 4 hodiny
Dokumentácia:	Hygienický certifikát PZH
Obsah VOC:	V súlade s vyhláškou ministra rozvoja, Zbierka zákonov 2016.1353 (smernica 2004/42/ES) je výrobok zaradený do kategórie A/c/FW. Prípustná hodnota VOC (prchavých organických látok) 40 g/l. Výrobok obsahuje maximálne 40g/l VOC (prchavých organických látok)